PINTURAS PINTUMAXTER

PROCESO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO
VINILMAX T2

VINILMAX

VINILO TIPO 2 TECHOS Y PAREDES / PINTUMAXTER



DESCRIPCIÓN:

Recubrimiento vinil-acrílico, diluíble en agua con propiedades de buena adherencia, secado rápido, fácil aplicación y buena retención del color. Diseñada para uso en interiores. Acabado mate, disponible en una variada gama de colores.

USOS:

Pintura de uso interior diseñada para decorar estucos, drywall, láminas de fibrocemento, rústicos de cemento, placas de concreto prefabricadas, madera, pañete, etc.

VENTAJAS:

- Gran cubrimiento
- Excelente adherencia sobre la mayoría de sustratos de construcción
- Gran variedad de colores
- Cumple con la NTC 1335

INSTRUCCIONES DE USO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

La superficie debe estar seca, firme y limpia (libre de grasa, polvo, cales, carburos, material suelto), asegurando condiciones que garanticen la adherencia No utilizar el producto sobre superficies esmaltadas, cerámicas o alcalinas de manera directa.

Proteja pisos, ventanas y cualquier superficie cercana al área de pintado durante la aplicación.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO:

Es un producto listo para usar, se recomienda mezclar en una relación máxima de 20 partes de producto por 1 de agua.

APLICACIÓN:

1. Homogeneizar completamente el producto antes de la aplicación.
2. Utilizar brocha, pistola o rodillo, permitiendo así el curado total del producto.

No limpiar antes de 30 días de haberse pintado, permitiendo así el curado total del producto. La limpieza debe hacerse con un paño suave y jabón de tocador. No utilizar elementos abrasivos.

PRESENTACIONES:

Tarro de 1/4 de galón, de 1/2 galón, galón, caneca de 5 galones y tambor de 11 canecas.

SEGURIDAD:

Mantenga fuera del alcance de los niños. No ingiera el producto. Evite el contacto con la piel y los ojos. No consuma alimentos mientras manipula el producto. Utilice guantes y gafas de seguridad.

Mantenga el recipiente bien tapado mientras no lo esté utilizando

VINILMAX

DATOS TÉCNICOS:

PARAMETRO	ESPECIFICACIÓN
Brillo especular a 60° (Unidades de brillo) /Acabado	≤ 10 - Mate
Viscosidad a 25°C (KU)	110-120
Densidad (Kg/Gal)	5.9 - 6.2
pH	8,0- 9.2
Tiempo de secado entre capas (horas) (HR 60% y T=25°C)	11/2-2
Resistencia a la abrasión (ciclos)	≥ 50
Remoción de manchas (ciclos) / lavabilidad (%)	≥ 50%
Poder cubriente (%)	≥ 97%
Rendimiento Teórico	De 28m2/gal a 38 m2/gal dependiendo de la superficie sobre la cual este siendo aplicada.

ALMACENAMIENTO:
Almacene en el recipiente original cerrado, en un lugar bajo techo, seco y alejado de fuentes de calor.
No vierta el producto en desagües, sobre el suelo o en ríos.
El tiempo de almacenamiento en condiciones adecuadas es de doce (12) meses a partir de la fecha de fabricación. Para su transporte, deben tomarse las precauciones productos químicos.
INFORMACIÓN Y ASESORÍA: Para mayor información, otros usos o asesoría, consulte a nuestro asesor técnico al teléfono: 310322288

Las sugerencias relacionadas con el uso de los productos Pintumaxter son realizadas con base en los conocimientos técnicos actuales. Es responsabilidad del consumidor verificar la idoneidad del producto para su uso específico y la correcta aplicación del mismo.